

1. Ürün Tanımı

StenAst® 2EP MB özellikle nemli beton yüzeylerde yapılacak uygulamalar için tasarlanmış, iki bileşenli, epoksi esaslı astar malzemesidir. **Stenkim®** markalı polimer esaslı tüm yüzey kaplama malzemeleri, son katlar ve derz dolgu macunlar ile kullanıma uygundur. Özel formülü sayesinde nemli beton yüzeylerde güçlü yapışma sağlar, nem buharı geçişini engeller.

Uygulandığı yüzeyi korur ve tozuması engeller.

2. Kullanım Yerleri

StenAst® 2EP MB yüzey ve kaplama arasında nem bariyeri oluşturmak için tasarlanmıştır. 3 günlük beton üzerine uygulanabilir. Üstün yapışma özelliği ile, bilhassa beton yüzeylerde StenCoat®, StenSeal®, StenSport®, StenCare® ile yapılan zemin kaplama, tamirat ve derz dolgu uygulamaları için mükemmel bir astar katmanı oluşturur.

Eski betonlar üzerine tamir veya kaplama amacıyla uygulanacak polimer modifiye çimento bazlı malzemelerin yüzeye yapışmasını sağlar. Beton yüzeyinde oluşan kılcal çatlakların doldurulmasında ve beton kaplamalar için yüzey sertleştirici ve tozuma önleyici olarak kullanılır.

3. Yüzey Hazırlama

Yüzeyde gevşek malzeme, yağ, gres veya boya bulunmamalıdır. Yüzeye yapışmış kirlilikler kumlama veya taşıma yoluyla giderilmelidir. Betonun içine işlemiş kirlilikler, kirlenmeye neden olan maddeyi çözebilen kimyasal maddelerle silinmeli, deterjanlı su ile temizlenmelidir.

Kirliliğin giderilemediğinden kuşku duyulan yerlerde kaplama yapılmadan önce bir yapışma testinin uygulanması önerilir.

4. Uygulama

Malzemelerin uygulamadan bir gün önce 20-30 °C'de şartlandırılması önerilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı en az 15 °C olmalı ve uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 15 °C'nin altına düşmemelidir. **StenAst® 2EP MB** iki bileşenin karıştırılmasıyla birlikte uygulamaya hazır hale gelir.

Her bileşen birbiri ile doğru oranda karışacak miktarlarda paketlenmiştir. A bileşeni önce 2-3 dakika tek başına karıştırılır. A bileşenini kutusu içinde karıştırırken oluşan döngünün (vorteks) içine B bileşeni dökülür ve 2-3 dakika daha düşük d/dk'da karıştırılır.

Karıştırma için düşük devirli matkap kullanılır. Bileşenlerin el ile karıştırılması yetersizdir. Yetersiz karıştırma sonucu malzeme (kısmen) sertleşmeyebilir.

Kutu çeperinde ve dipte karışmamış malzeme kalmamalıdır. Daha sonra karışım boyama kabına alınır ve fırça veya rulo ile zemine yedirilerek, kesintisiz şekilde uygulanır. Karıştırılan malzeme kabında bekletilmemelidir.

Bu çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. Gerek duyuluyorsa astar henüz yaşken üzerine orta veya kaba boyutta kuru agrega serpilerek kaymaz, grenli bir kaplama yapılabilir. Uygulandığı bölgedeki geniş çatlakların tamirinde bir miktar kuvars kumu ile karıştırılarak kullanılabilir.

Epoksi Esaslı Nem Bariyeri Astar

Avantajlar

- Nemli beton üzerine uygulanabilir
- Nem bariyeri oluşturur
- Sonraki kaplama uygulamaları için mükemmel yapışma sağlar
- Beton yüzeyindeki kılcal çatlakları doldurur
- Su geçirimsiz bir katman oluşturur
- Beton yüzeylerin tozumasını önler
- Güçlü astar
- İki bileşenli, solventsiz epoksi



Karıştırılan malzeme uygulama ömrü içinde kullanılmalı, fazla koyulaşan malzeme inceltilerek kullanılmamalıdır. **StenAst® 2EP MB** fırça veya rulo ile uygulandığı yüzeyin dokusuna göre bir veya iki kat olarak uygulanır. Her katta yaklaşık 400-600 µm uygulanır.

Buna göre yaklaşık tüketimi kat başına 0,45-0,65 kg/m²'dir. Astar uygulaması iki kat yapılacaksa ikinci kat birincisi tam kurumadan ama yapışkan haldeyken uygulanmalıdır. İkinci kat çok geç uygulanırsa katlar arası yapışma olumsuz etkilenebilir.

StenAst® 2EP MB için uygulama ömrü (pot life) uygulamanın yapıldığı yüzeyin ve ortamın sıcaklığına bağlı olarak değişir. Yüzey sıcaklığının yazın çevre sıcaklığından daha yüksek, kışın ise daha düşük olabileceği dikkate alınmalıdır.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver EP** ile temizlenebilir.

6. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

7. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

8. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır.

Stenkim®, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.



9. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Epoksi
Katı Madde	EN ISO 3251	100
Renk		Şeffaf-sarımsı
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,05 ± 0,05 g/cm ³
Uygulama Kalınlığı (her katta)		400-600 µm
Karışımın Uygulama Ömrü @23 °C		25 dakika
Ön Sertleşme @23 °C		3 saat
Hafif Yaya Trafiğine Uygunluk Süresi @23 °C		24 saat
Üst Kat için Bekleme Süresi en Az @23 °C		2 saat
Üst Kat için Bekleme Süresi en Fazla @23 °C		24 saat
Tam Kurlenme Süresi		2 gün
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		15 kg'lık takımlar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

