

1. Ürün Tanımı

StenAst® LTX her türlü yüzeye güçlü olarak yapışabilen ve bu yüzeyler üzerine uygulanacak katran emülsiyonuna astar görevi yapabilmek üzere tasarlanmış bir polimer emülsiyonudur.

StenAst® LTX su bazlıdır. Kurduğunda su geçirimsiz bir katman oluşturur.

Tuzlu ve kimyasallarla kirlenmiş sulara dayanıklıdır. Beton, asfalt, çelik veya ahşap yüzeylerde kullanılır.

2. Kullanım Yerleri

StenAst® LTX altyapılar, endüstriyel tesisler, su işleri, barajlar, atık su işleme tesisleri, karayolları menfez ve su kanalları, yol üst yapıları, köprü üst kaplamaları ve havaalanlarında asfaltın korunması, onarımı ve su geçirimsizliğinin sağlanması amacıyla uygulanacak katran veya asfalt esaslı emülsiyonlar için astar olarak kullanılır. Özellikle daha önce bir kirlenici tarafından kirlenmiş yüzeylerde, yüzeyin temizlenmesinden sonra etkindir.

3. Uygulama

3.1. Yüzey Hazırlama

StenAst® LTX uygulanacak zemin temiz olmalıdır. Yüzeydeki gres, yağ, gaz yağı, yakıt gibi malzemeler deterjanla temizlenmelidir. Gevşek malzemeler uzaklaştırılmalı, onarıma muhtaç yerler onarılmalıdır. Çatlaklar StenSeal® derz dolgu malzemeleri ile doldurulmalıdır.

3.2. Uygulama

StenAst® LTX, basınçlı püskürtme ekipmanı, fırça veya rulo ile uygulanır. Uygulama yöntemi işin kapsamına, yüzey özelliklerine ve iş yeri koşullarına göre belirlenir. **StenAst® LTX** kullanıma hazır durumdadır ve hiçbir şey katılmadan uygulanır.

Optimal performans ve uygun sonuçlar iki kat uygulama ile elde edilir. Ağır koşulların olduğu yerlerde üçüncü bir kat uygulanabilir. **StenAst® LTX** her katta 0,2-0,3 l/m² olacak şekilde uygulanır. Ancak bu miktarlar yüzey pürüzlülüğüne göre değişebilir. Uygulama sırasında yağış olmamalı, yüzey ve hava sıcaklığı en az 10 °C olmalıdır. Uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 10 °C'nin altına düşmemeli ve yağış olmamalıdır.

Yeni (asfalt ve beton) kaplamalar, en az dört hafta süreyle uygun koşullarda bekletilmeden üzerine **StenAst® LTX** uygulanmamalıdır.

3.3. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver CL** ile temizlenebilir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

Polimer Emülsiyon Esaslı, Asfalt Kaplamalar için Yüzey Kaplama Astarı

Avantajlar

- Her türlü yüzeye güçlü yapışır
- Su bazlıdır
- Kürünü tamamladığında su geçirimsiz bir katman oluşturur
- Tuzlu ve kimyasallarla kirlenmiş sulara karşı dayanıklıdır
- Beton, asfalt, çelik veya ahşap yüzeylerde kullanılabilir
- Basınçlı sprey uygulama ekipmanları, fırça veya rulo ile uygulanabilir



5. Malzemenin Saklanması

Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Ürün donmaktan korunmalıdır. Donan malzeme tekrar kullanılamaz.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

7. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Stiren-Butadien Kauçuğu
Polimer Oranı (Ağırlıkça)		%45-55
Su İçeriği		%45-55
Renk		Süt Rengi
pH	ISO 4316	7 ± 1
Uçucu Organik Bileşik (VOC)		0 g/l
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		20 kg'lık kovalar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

