

1. Ürün Tanımı

StenAst® PT gerekli katkı ve dolgularla yapışma özelliği yükseltilmiş, modifiye kömür katranı ve solventlerden oluşan, asfalt yüzeyler için ideal tek bileşenli astardır.

2. Kullanım Yerleri

StenAst® PT havaalanları, karayolları, park yerleri ve benzeri her türlü asfalt sahanın derz dolgu uygulamasında astar olarak kullanılır.

3. Uygulama

3.1. Uygulama

Malzemelerin uygulama gününden bir gün önce 20-30 °C'deki bir yerde muhafaza edilmeleri uygulamayı kolaylaştırır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı en az 10 °C olmalı ve uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 10 °C'nin altına düşmemelidir. Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır.

Gevşek malzemeler uzaklaştırılmalı, onarıma muhtaç yerler onarılmalıdır. **StenAst® PT** kullanıma hazır durumdadır ve hiçbir şey katılmadan uygulanır. **StenAst® PT** airless püskürtme, fırça veya rulo ile uygulanır.

İnceltmenin gerekmesi durumunda **StenSolver PU** kullanılabilir. Nemli ortamlarda uygulama yapılacaksa malzeme, nemden daha az etkilenmesi için daha ince ancak daha fazla sayıda kat halinde uygulanmalıdır. **StenAst® PT** her katta 100-150 g/m² miktarında uygulanır. Ancak bu miktarlar yüzey pürüzlülüğüne göre değişebilir. Sonraki katlar, önceki katın uygulanmasından en az 8 saat sonra uygulanabilir. Tam kürlenme 24 saatte gerçekleşir.

3.2. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver CL** ile temizlenebilir.

4. Güvenlik

StenAst® PT asbest ve ağır metal içermez. **StenAst® PT** solvent içerir. Kömür katranı içerdiğinden iç mekanlarda veya içme ve kullanım suyu ile doğrudan temas edecek yerlerde kullanılmamalıdır.

Malzemenin uygulanması sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve uygulayıcılar koruyucu giysi, eldiven ve gözlük kullanmalıdır. Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. Bu ürün AB ve EFTA ülkelerinde satışa sunulmamaktadır. Ürün yanıcı ve alevlenebilir.

5. Malzemenin Saklanması

Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Asfalt Yüzeyler için Tek Bileşenli Astar

Avantajlar

- Asfalt yüzeyler için tek bileşenli astardır
- Modifiye kömür katranı esaslıdır
- Kullanıma hazırdır
- Asfalt yüzeylerde yapışmayı artırır
- Su geçirimsiz bir katman oluşturur
- Yakıtlar, yağlar ve antifrizlere karşı yüksek kimyasal direnç sağlar
- Tuzlu su ve kimyasallarla kirlenmiş sulara dayanıklıdır
- Fırça ve rulo ile uygulanabilir



Malzemeler açık alev ve yangın tehlikesi oluşturabilecek kaynaklardan uzakta tutulmalıdır. Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'ye ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

7. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Poliüretan Modifiye Kömür Katranı
Katı Madde (Ağırlıkça)		%56
Katı Madde (Hacimce)		%50
Renk		Siyah
Yoğunluk		1,03 ± 0,05 g/cm ³
Yoğunluk (Kuru Film)		1,16 ± 0,05 g/cm ³
Tüketim (her katta)		100-150 g/m ²
Bükülme Testi (-25 °C'de, 5 mm mandrel)		Geçer
Kimyasal Direnç - Jet A1		Geçer
Ön Sertleşme @20 °C		4 saat
Üst Kat için En Az Bekleme Süresi (20 °C'de)		2 saat
Üst Kat için En Fazla Bekleme Süresi (20 °C'de)		24 saat
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		3 kg'lık ambalajlar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

