

1. Ürün Tanımı

StenCoat® 2EP 217 epoksi esaslı, çift bileşenli, tiksotropik zemin boyasıdır. Yüksek aşınma ve kimyasal direncine sahiptir. Beton zeminlerde ekonomik bir kaplama olarak tek başına veya StenCoat® markalı zemin kaplama sistemleri üzerinde son kat olarak kullanılır.

Zayıf asit ve bazlara, deterjanlara, dezenfektanlara, hidrolik yağlara, birçok çözücüye ve yakıtlara dirençlidir. **StenCoat® 2EP 217** uygulandığı yüzeyde tozumu, ıslanmayı ve su geçişini azaltır; ayrıca yüzeyin oksidasyona ve kirlenmeye karşı direncini artırır.

2. Kullanım Yerleri

StenCoat® 2EP 217 beton yüzeylerde yüzeyin kayma, aşınma ve kimyasal dayanım özelliklerini geliştirmek için kullanılır. Endüstriyel zeminlerdeki rampalar, otoparklar, garaj, depolar vb. yerlerde, yüksek pürüzlülükte, kaymazlığı yüksek, güvenli zeminler oluşturmaya elverişlidir. **StenCoat® 2EP 217** ile kaplanan yüzeyler kolay temizlenir, kolay kurur ve tozumu.

Kaplama rengini ve aşınma direncini uzun süre korur. Zeminin çatlaklarını, hatalarını ve bağlantı noktalarını örter.

3. Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey sıcaklığı 40 °C'nin üstünde olmamalıdır. Eksiz zemin sistemleri, cam yüzeyler ve sürekli su teması olan beton zeminler üzerine yapılacak uygulamalarda **StenAst® S**, diğer tüm uygulamalarda **StenAst® 2EP** kullanılarak yüzey astarlanmalıdır.

Kullanılan astarın kullanım kılavuzunda belirtilen sürelerle uyulmalıdır.

4. Uygulama

Malzemelerin uygulamadan bir gün önce 20-30 °C'de şartlandırılması önerilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı en az 15 °C olmalı ve uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 15 °C'nin altına düşmemelidir. **StenCoat® 2EP 217** iki bileşenin karıştırılmasıyla birlikte uygulamaya hazır hale gelir.

Bileşenler, her birinden birer kutu kullanıldığında doğru oranda karışacak şekilde ambalajlanmıştır. Bir tam ambalajın kullanılmayacağı durumlarda, ambalaj mutlaka tartılarak bölünmeli, ambalaj üzerinde belirtilen karıştırma oranına sadık kalınmalıdır. B bileşeni A bileşeninin bulunduğu kaba dökülerek iki bileşen homojen hale gelinceye kadar, 3-4 dakika, 300-500 d/dk'da karıştırılır.

Karıştırılan malzeme uygulama ömrü içinde kullanılmalıdır. **StenCoat® 2EP 217** yüzeye taraklı mala ile yayılır, mercan rulo ile son bitiş yapılır. Beton veya benzeri bir yüzeye tek başına kaplama olarak kullanıldığında her katta metrekareye 500-600 g olmak üzere bir veya iki kat uygulama yapılır.

5. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver EP** ile temizlenebilir.

Epoksi Esaslı Tiksotropik Zemin Boyası

Avantajlar

- Solvent içermez
- Eksiz yapısı ile hijyenik, temiz ve dayanıklı bir kaplama oluşturur
- Yüksek aşınma ve kimyasal direncine sahiptir
- Tekstürlü yapısı sayesinde kaymazlığı yüksek bir zemin oluşturur
- Her tür zemine mükemmel yapışma sağlar
- Kimyasal direnci yüksek ve uzun ömürlüdür
- Katalog renkleri mevcuttur



6. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama uzmanlar gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske, eldiven gibi iş yerinin ve işin gerektirdiği her türlü koruyucu malzemeyi kullanmalıdırlar.

7. Malzemenin Saklanması

Saklandığı depoların sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar direkt güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'de ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

8. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

9. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Epoksi
Katı Madde	EN ISO 3251	100
Renk		Katalog
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,44 ± 0,03 g/cm ³
Uygulama Kalınlığı (her katta)		250-500 µm
Aşınma Direnci	ASTM D 4060 CS10/1000 rev/1 kg	100 mg
Sertlik	EN ISO 868	D75-80
Yapışma Kuvveti	EN 1542	> 5 MPa (beton kırılır)
Karışımın Uygulama Ömrü @20 °C	EN ISO 9514	45 dakika
Ön Sertleşme @20 °C		5 saat
Tam Kurlenme Süresi		7 gün
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		20 kg'lık takımlar



Stenkim® bu tablodaki deęerleri istedięi zaman deęiřtirme hakkını saklı tutar. CE: EN 1504-2 uyarınca CE iřaretlidir (DoP STN-PRC-2EP217-0002).

