

1. Ürün Tanımı

StenCoat® 2PU TOP UV poliüretan esaslı, çift bileşenli, koruyucu zemin boyasıdır. **StenCoat® 2PU TOP UV** aşınmaya, zemin hareketlerine ve UV ışınlarına dayanıklıdır; esnekliğini kaybetmez ve renk değiştirmez.

2. Kullanım Yerleri

StenCoat® 2PU TOP UV epoksi, poliüretan ve poliüre gibi polimerik zemin kaplamaları üzerine kaplamanın dayanım özelliklerini geliştirmek amacıyla uygulanır. Esnekliği, UV dayanımı, aşınma ve kayma direnci sayesinde uygulandığı yüzeyi korur.

3. Uygulama

3.1. Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey sıcaklığının 10 °C'nin altında veya 40 °C'nin üstünde olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulamadan önce epoksi ve poliüretan alt zeminler kürlerini tamamlamış olmalıdır.

3.2. Uygulama

Malzemelerin uygulamadan bir gün önce 20-30 °C'de şartlandırılması önerilir. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı en az 10 °C olmalı ve uygulamayı takip eden 24 saat boyunca sıcaklık 10 °C'nin altına düşmemelidir. Yağmur yağma ihtimalinde uygulama yapılmamalıdır.

StenCoat® 2PU TOP UV, A ve B bileşenleri karıştırıldığında uygulamaya hazır hâle gelir. Bileşenler, her birinden birer kutu kullanıldığında doğru oranda karışacak şekilde ambalajlanmıştır. Bir tam ambalajın kullanılmayacağı durumlarda, ambalaj mutlaka tartılarak bölünmeli, ambalaj üzerinde belirtilen karışım oranına sadık kalınmalıdır. B bileşeni A bileşeninin bulunduğu kaba dökülerek iki bileşen 2-3 dakika, 300-500 d/dk'da, karışımın hava almamasına dikkat edilerek karıştırılır. Karıştırılan malzeme uygulama ömrü içinde kullanılmalı, fazla koyulaşan malzeme inceltirilerek kullanılmamalıdır. **StenCoat® 2PU TOP UV** püskürtülerek veya fırça ve rulo ile uygulanır.

Uygulama her katta metrekareye 200-400 g olacak şekilde, tek veya iki kat olarak yapılır.

3.3. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde **StenSolver PU** ile temizlenebilir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

UV Dayanımlı Elastik Poliüretan Boya

Avantajlar

- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Güneş, halojen lamba gibi kaynaklardan yayılan UV ışınlarından etkilenmez
- Temizlik kimyasallarına tamamen dirençlidir
- Esnektir, alt zeminin hareketine uyum gösterir
- Poliüre, epoksi ve poliüretan gibi tüm polimerik kaplamaların üzerine koruyucu son kat olarak kullanılabilir
- Yatay ve düşey her tür yüzeyde kullanılabilir
- Kolay temizlenir ve çabuk kurur
- Kolay uygulanır
- Uzun ömürlüdür, çatlamaz, dökülmez, soyulmaz
- Katalog renkleri mevcuttur



5. Malzemenin Saklanması

Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Bu koşullarda malzeme açılmamış ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay süre ile özelliklerini korur.

Düşük sıcaklıklar ürünün kristalleşmesine yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'ye ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

7. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Baz Polimer		Çift Bileşenli Poliüretan
Katı Madde (Ağırlıkça)		%65
Renk		Katalog
Yoğunluk		1,3 ± 0,1 g/cm ³
Yoğunluk (Kuru Film)		1,6 ± 0,1 g/cm ³
Aşınma Direnci	EN ISO 5470-1	500 mg
Darbe Dayanımı	EN ISO 6272-1	Hasar yok
Karışımın Uygulama Ömrü (20 °C'de)		60 dakika
Ön Sertleşme @20 °C		2 saat
Tam Kurlenme Süresi		1 gün
Tüketim		200-400 g/m ²
Radyasyon Dayanımı	200 saat, Xenon Arc	Hasar yok
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		15 kg'lık takımlar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

