

1. Ürün Tanımı

StenCure® WHITE taze betonda su kaybını önleyen, kullanıma hazır, parafin esaslı kür maddesidir. ASTM C 309 Tip II Sınıf A ve TS 10966 B-2 şartnamelerine uygundur.

2. Kullanım Yerleri

StenCure® WHITE taze beton yüzeyinde koruyucu katman oluşturarak su kaybını önler. Güneş ışınlarını yansıtarak yüzeyin ısınmasını engeller, su kaybını azaltır. Erken kurumanın neden olabileceği mukavemet kayıplarına ve rötre çatlaklarına engel olur.

Beton yüzeyinde pülverize edilen kür maddesi, aynı amaçla başka bir önlem alınmasını (sulama veya ıslak hasır, ıslak kum ve muşamba sermek gibi) gereksiz kılar. **StenCure® WHITE**, bu özellikleri nedeniyle dış etkilere maruz kalan tüm geniş beton yüzeylerde; özellikle havaalanlarında, uçak pistlerinde, apron ve park sahalarında, beton ulaşım yollarında, köprülerde, baraj ve sulama kanallarında, öngerilmeli kirişlerde, beton plakalarda ve benzeri yerlerde kullanılır. Kürünü alan yüzeyden temizlendikten sonra yol çizgi boyalarının yapışmasını olumsuz etkilemez. İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur.

3. Uygulama

3.1. Uygulama

StenCure® WHITE kullanıma hazır şekilde satışa sunulmaktadır. Taze beton yüzeyi matlaştıktan sonra ürün gecikmeden ince bir tabaka halinde yüzeye püskürtülür. Püskürtme işlemi bir pulverizatör ile yapılabilir.

Beton yüzeyler, **StenCure® WHITE** uygulanmasından itibaren üç saat yağmurdan korunmalıdır. Rüzgâr, nem ve sıcaklığa bağlı olarak 200-300 g/m² miktarında uygulanır.

3.2. Temizlik

Kullanılan ekipmanlar iş bitiminde sıcak su ile temizlenebilir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

5. Malzemenin Saklanması

Ürün donmaktan korunmalıdır. Ürünler +5 °C ile +35 °C'de, kapalı depolarda ve doğrudan güneş ışığından korunarak saklanmalıdır. Depolama ömrü, ambalaj açılmaksızın 1 yıldır. Donan malzeme tekrar kullanılamaz.

Betonda Su Tutucu Pigmentli Parafin Emülsiyonu

Avantajlar

- Parafin esaslı ve beyaz renklidir
- Taze betonda koruyucu katman oluşturarak kürlenme sırasında meydana gelebilecek çatlakları önler
- Güneş ışınlarını yansıtır
- Rötre çatlaklarına engel olur
- Betonun mukavemet kaybını engeller
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir
- Kullanımı kolaydır



6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

7. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Kimyasal Yapı		Parafin emülsiyonu
Renk		Beyaz
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	$1 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
Uygulama Miktarı		200-300 g/m ²
pH	ISO 4316	8 ± 1
Klorür Oranı	EN 480-10	yok
Raf Ömrü		1 yıl
Ambalaj		200 kg'lık variller veya 1.000 kg'lık IBC tanklar

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

