

1. Ürün Tanımı

StenMix® Quick TD, alkanolamin esaslı, sıvı bir priz hızlandırıcı beton katkı malzemesidir. Betonun priz süresini kısaltır ve erken dayanım gelişimine katkıda bulunur.

2. Kullanım Yerleri

StenMix® Quick TD, prizin hızlandırılmasının istendiği hazır beton ve genel beton uygulamalarında kullanılır. Püskürtme beton (shotcrete) uygulamaları için uygun değildir.

3. Uygulama

StenMix® Quick TD, çimento ağırlığına göre belirlenen oranda karışım suyuna katılır. Genel başlangıç dozu olarak çimento ağırlığına göre %0,5-2 aralığı seçilebilir; ancak optimum doz, çimento tipi, hedeflenen priz süresi ve ortam koşullarına göre saha denemeleriyle belirlenmelidir. Önerilen dozaj aralığının aşılması betonun nihai dayanımını etkileyebileceğinden, dozaj seri denemelerle dikkatle belirlenmelidir.

4. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Uygulama, uzman gözetimindeki ustalar tarafından yapılmalı ve uygulayıcılar gözlük, maske ve eldiven gibi işin ve iş yerinin gerektirdiği tüm kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

5. Malzemenin Saklanması

Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Düşük sıcaklıklar üründe donma veya viskozite artışına yol açabilir; bu durumda ürün +20 °C'ye ısıtılarak homojenleştirildikten sonra kullanılabilir. Uzun süre depolandıktan sonra kullanılmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

6. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır. **Stenkim®**, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

Beton için Priz Hızlandırıcı Katkı

Avantajlar

- Betonun priz süresini kısaltır
- Erken dayanım gelişimine katkı sağlar
- Klorür içermez



7. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Görünüm - Renk		Kahverengi Sıvı
Yoğunluk @20 °C	ISO 758	1,10 ± 0,05 g/cm ³
pH	ISO 4316	11,5 ± 1
Klorür Oranı	EN 480-10	≤ %0,1
Ambalaj		
Raf Ömrü		12 ay

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

