

1. Ürün Tanımı

Stenkim® CT 2, işlenmiş kömür katranı esaslı, koyu renkli, akışkan bir hammaddedir. Yüksek su, kimyasal ve penetrasyon direnci sağlar. Bu ürün AB ve EFTA ülkelerinde satışa sunulmamaktadır.

2. Kullanım Yerleri

Stenkim® CT 2, epoksi kömür katranı (coal tar epoxy) kaplamaların ve bazı deniz (marine) boyalarının üretiminde hammadde olarak kullanılır. Formülasyonlara yüksek su ve kimyasal direnç kazandırır.

3. Güvenlik

Uygulayıcılar ve denetleyiciler Güvenlik Bilgi Formu'nu (GBF) dikkatle okumalı ve burada belirtilen hususlara uymalıdır. Boşalan ambalajlar ilgili mevzuat ve yasalara uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

4. Malzemenin Saklanması

Malzemenin saklandığı deponun sıcaklığı 5-30 °C arasında olmalıdır. Ambalajlar doğrudan güneş ışığı almamalı, ısı ve alev kaynaklarından uzakta depolanmalıdır.

5. Sorumluluk Reddi

Bu belge genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, yayın tarihi itibarıyla **Stenkim®**'in laboratuvar verilerine ve saha deneyimine dayanmaktadır. **Stenkim®**, bu bilgileri önceden haber vermeksizin güncelleme hakkını saklı tutar.

Stenkim®, ürünlerinin teslim anında belirtilen spesifikasyonları karşıladığını garanti eder. Ürünün kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi ile taşıma, depolama, uygulama ve kullanım koşulları alıcının sorumluluğundadır.

Stenkim®, kendi kontrolü dışındaki koşullardan elde edilen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. **Stenkim®**'in bu garanti kapsamındaki sorumluluğu, uygunsuz ürünün değiştirilmesi ile sınırlı olup dolaylı veya sonuç olarak doğan zararları kapsamaz.

6. Teknik Veriler

Özellik	Yöntem	Sonuç
Görünüm - Renk		Koyu renkli sıvı
Su İçeriği	ASTM D86 / ASTM D95	Su bulunmamaktadır
Yoğunluk	EN ISO 2811-2	1,1 ± 0,1 g/cm ³
CS ₂ 'de Çözünmeyen Madde	ASTM D4	%27
Öğütme İnceliği (Grindometre)	TS 2620 EN ISO 1524	30-40 µm
Uçucu Miktarı	ASTM D1075	%19 ± 1

Stenkim® bu tablodaki değerleri istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

İşlenmiş Kömür Katranı (Hammadde)

Avantajlar

- İşlenmiş, yüksek saflıkta bir kömür katranıdır
- Yüksek su ve kimyasal direnci sağlar
- Uçucu içeriği düşüktür

